

< 첨부파일 1 >

어린이 래쉬가드 종합결과표

| 브랜드명 (판매자명) | 제품 | 품번 또는 스타일번호 (색상) | 제조국명 | 구분 | 기능성 | | 색상변화 | | | | | | 내구성 및 내세탁성 | | | | 안전성 주3) | 제품특징 | | 표시·광고 | | 표시 가격 (원/1세트) 주4) |
|-------------------------|----|--|-------|----|----------|-----------------|-----------|--------|---|--------------|--------------|------------------|------------|-----------------------|----------------------|---|-----------------------|----------|-----------|---------------------------------|--|-------------------------|
| | | | | | 건조 속도 | 자외선 차단 성능 | 일광 견뢰도 | 마찰 견뢰도 | | 염소처리수 견뢰도 | | 기타 염색성 주1) | 신장 회복률 | 피열/봉합 강도 | 표면변화/ 내세탁성 주2) | 혼용률(%) | | 표시 사항 | 표시· 광고 | | | |
| | | | | | | | | 건 | 습 | 50 mg/kg | 100 mg/kg | | | | | | | | | | | |
| 노스페이스 (주영원 아웃도어) | | NT7TK20T (MIN/MINT) | 베트남 | 상의 | ★★ | ★★★★ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★★ | ○ | ○ | ○ | 폴리에스터 79, 폴리우레탄 21 | ○ | ○ | 108,000 | | |
| | | | | 하의 | ★★★★ | ★★★★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 폴리에스터 85, 폴리우레탄 15 | | | | | | | | |
| 레노마 (주WINFCC) | | RN-GS19961 (MN) | 중국 | 상의 | ★★ | ★★★★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ○ | ○ | ○ | 폴리에스터 83, 폴리우레탄 17 | × | - | 158,000 | | |
| | | | | 하의 | ★★ | ★★★★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 폴리에스터 83, 폴리우레탄 17 | | | | | | | | |
| 배럴 (주배럴) | | BWIKRGT003 (PKN) | 대한민국 | 상의 | ★ | ★★★★ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★★ | ○ | ○ | ○ | 폴리에스터 84, 폴리우레탄 16 | ○ | ○ | 90,000 (상의, 하의 45,000) | | |
| | | BWIKLGB002 (BPN) | 대한민국 | 하의 | ★ | ★★★★ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | - | - | | | 나일론 81, 폴리우레탄 19 | | | | | |
| 아레나 (아레나코리아 주식회사) | | AVSGS70 (YEL) | 베트남 | 상의 | ★★★★ | ★★★★ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★★ | ○ | ○ | ○ | 폴리에스터 82, 폴리우레탄 18 | ○ | ○ | 99,000 | | |
| | | | | 하의 | ★★★★ | ★★★★ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | | | 폴리에스터 82, 폴리우레탄 18 | | | | | |
| 에어워크 서프 (주크리츠) | | YAW-0647 (BLACK) | 인도네시아 | 상의 | ★★ | ★★★★ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★★★★ | ○ | ○ | ○ | 폴리에스터 85, 폴리우레탄 15 | × | ○ | 87,000 | | |
| | | | | 하의 | ★★ | ★★★★ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | | | 폴리에스터 85, 폴리우레탄 15 | | | | | |
| 엘르 (주동인인터 내셔널) | | EVSUL55 (PNK) | 베트남 | 상의 | ★★ | ★★★★ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★★ | ○ | ○ | ○ | 폴리에스터 85, 폴리우레탄 15 | ○ | ○ | 108,000 | | |
| | | | | 하의 | ★★ | ★★★★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | | | 폴리에스터 85, 폴리우레탄 15 | | | | | |
| 비 고 | | 주1) 해수견뢰도, 세탁견뢰도, 물견뢰도, 땀일광 복합견뢰도, 땀견뢰도 주2) 표면 변화: 필링, 스넥싱 주3) 조임끈 안전성, 유해물질(아릴아민, 프탈레이트 가소제, 유기주석화합물 함량, 납, 카드뮴, 노닐페놀(NP, NPEO), 폼알데하이드, 알러지성 염료, pH) 주4) 제품에 표시된 가격으로 구입가격은 구입 시기 및 구입 장소별로 다를 수 있음 ※ 브랜드 순서는 ‘가나다’ 순서이며, 본 결과는 시험대상 제품에 한함. | | | | | | | | | | | | | | <기호의 표시> ★★★★ (상대적으로 우수), ★★ (양호), ★ (보통) ○ (기준 적합, 이상 없음), △ (기준 미흡) × (기준 부적합), - (해당없음) | | | | | | |