

< 붙임 1 > 요가팬츠 주요 시험 · 평가 결과

1 시험대상 제품

□ 시험대상 브랜드 및 제품 선정

○ 소비자 설문조사* 결과 선호도가 높은 8개 브랜드의 11종 제품 선정

* 최근 1년 이내 요가복을 구입한 경험이 있는 소비자 500명을 대상으로 설문조사 실시(한국소비자원 2022. 4.)

- 선정조건에 맞는 나일론 소재 7종, 폴리에스터 소재 4종

[시험대상 선정기준]



* 규칙적으로 조깅하는 사람(조거, Jogger)을 위한 운동복으로 운동을 하기 편하도록 바지 밑단과 허리부분에 고무 밴딩 처리하여 활동성을 강조한 스타일을 말함.

□ 대상 제품

[시험대상 제품]

No.	소재구분	브랜드	제품명 (제품 번호)	제조 및 판매업체	표시가격
1	나일론	뉴발란스	하이텐션 조거 레깅스 (NBNSC2W122)	(주)이랜드월드패션사업부	79,900
2		데상트	여성 돌핀스킨 조거 팬츠 (SN122PKP22)	데상트코리아(주)	119,000
3		롤루레몬	Align™ HR 조거 (127429467)	롤루레몬애틀라티카 코리아 유한회사	138,000
4		물라웨어	에어 컴피 조거 레깅스 (MWSCLG131)	(주)물라	49,000
5		스컬피그	액티브 벤추리 조거팬츠 (SA7128)	(주)제이스버디	65,000
6		안다르	에어프레시 조거핏 레깅스 (ALSJT-03)	(주)안다르	49,000
7		젝시믹스	블랙라벨 시그니처 360N 라이트 조거레깅스(XP9197F)	(주)브랜드엑스코퍼레이션	59,000
8	폴리에스터	물라웨어	액티브 컴피 조거 팬츠 (MWSCLP136)	(주)물라	59,000
9		안다르	에어무스 조거핏 레깅스 (ALRPT-66)	(주)안다르	49,000
10		STL	STL NY 뱃살커버 퀵드라이 조거팬츠	(주)케이마켓 STL	63,000
11		젝시믹스	미다움페더 인밴드 조거팬츠 (XP9208G)	(주)브랜드엑스코퍼레이션	48,000

※ 소재 구분별 브랜드명 가나다순.

2 시험 항목 및 방법

□ 시험·평가 항목 선정

- 소비자 설문조사 결과 등을 바탕으로 ① 기능성(흡수속도, 건조속도, 신장 회복률) ② 내구성(파열강도, 봉합강도 등) ③ 색상변화 및 내세탁성(물건뢰도, 마찰견뢰도 등) ④ 안전성(폼알데하이드, 아릴아민 등) ⑤ 제품특징(무게, 표시 사항 등) 등 요가팬츠의 품질을 평가할 수 있는 핵심 시험·평가 항목 설정

[시험 항목 및 방법]

주요 시험항목		시험·평가 내용	시험·평가 방법
① 기능성	흡수속도	■ 땀을 빠르게 흡수하는 정도를 평가	AATCC 195
	건조속도	■ 젖은 상태에서 빠르게 건조되는 정도를 평가	KS K ISO 17617(A1법)
	신장회복률	■ 늘어난 옷이 원래 상태로 돌아오는 정도를 평가	KS K 0642 D법
② 내구성	파열강도	■ 제품이 쉽게 터지지 않는 정도를 평가	KS K 0350
	필링	■ 보풀 등이 발생하지 않는 정도를 평가	KS K ISO 12945-1
	스낙성	■ 옷이 당겨져 외관이 손상되지 않는 정도를 평가	KS K 0561(D-2법)
	봉합강도	■ 봉제 부위가 쉽게 터지지 않는 정도를 평가	KS K 0347(A법)
③ 염색성 및 내세탁성	물건뢰도	■ 물에 의해 색이 변하지 않는 정도를 평가	KS K ISO 105-E01
	마찰견뢰도	■ 마찰에 의해 색이 묻어나오는 정도를 평가	KS K 0650-1
	땀견뢰도	■ 땀에 의해 색이 변하지 않는 정도를 평가	KS K ISO 105-E04
	일광견뢰도	■ 햇빛에 의해 색이 변하지 않는 정도를 평가	KS K ISO 105-B02
	내세탁성	■ 세탁 후 색상 및 형태 변화 정도 평가	표시된 세탁방법
④ 안전성	안전성	■ 폼알데하이드, 아릴아민 등 제품의 유해 물질 함유 여부 확인	안전기준준수 가정용섬유제품 안전기준 부속서1
⑤ 표시사항 및 제품특징	표시사항	■ 혼용률, 취급상 주의사항 등 표시사항 확인	
	제품특징	■ 무게 및 치수 정보제공 ■ 제품의 온라인정보나 친환경 포장재 등을 확인	결과표시

3

주요 항목별 시험 및 조사 결과

가 기능성


□ 흡수속도는 제품에 따라 차이 있어

- 땀을 빠르게 흡수하는 성능인 흡수속도는 물라웨어(에어 컴피 조거 레깅스), 젝시믹스(미디움페더 인밴드 조거팬츠) 2개 제품이 새제품 상태와 5회 세탁 후*에도 흡수속도가 5급**으로 우수하였음.

* 흡수속도, 건조속도, 신장회복률의 기능성 항목은 새제품 상태 및 5회 세탁 후에 각각 측정하여 세탁 후에도 기능을 유지하는지 확인하였음.

** 가장 느린 1급에서 가장 빠른 5급까지 5단계로 평가

[새제품 상태와 5회 세탁 후의 흡수속도(급) 비교]



- (새제품) 새제품 상태에서 7개 제품*은 흡수속도가 가장 낮은 1급**으로 운동 시 발생하는 땀을 빠르게 흡수하지 못하는 것으로 나타났음.

* 대상트(여성 돌핀스킨 조거 팬츠), 스컬피그(액티브 벤츄리 조거팬츠), 안다르(에어프레시 조거핏 레깅스), 젝시믹스(블랙라벨 시그니처 360N 라이트 조거레깅스), 물라웨어(액티브 컴피 조거 팬츠), 안다르(에어무스 조거핏 레깅스), STL(STL NY 뱃살커버 쿼드라이 조거팬츠)

** 0.22ml의 시험용액을 떨어뜨렸을 때, 0 ~ 0.9mm/sec 사이의 속도로 흡수되는 제품을 1급으로 평가함.

- 이 중 안다르(에어프레시 조거핏 레깅스), STL(STL NY 뱃살커버 쿼드라이 조거팬츠) 2개 제품은 흡수속도가 0mm/sec으로 물을 흡수하는 성능이 매우 낮았음.
- (5회 세탁) 대부분 제품은 5회 세탁 후에 새제품 상태와 비교하여 흡수속도가 유사하거나 빨라졌으나 안다르(에어프레시 조거핏 레깅스)와 젝시믹스(블랙라벨 시그니처 360N 라이트 조거레깅스) 2개 제품은 5회 세탁 후에도 1급으로 평가되었음.

[흡수속도 시험결과]

소재구분	브랜드(제품명)	새제품(급)	5회 세탁*(급)
나일론	뉴발란스(하이텐션 조거 레깅스)	3	3
	데상트(여성 돌핀스킨 조거 팬츠)	1	3
	룰루레몬(Align™ HR 조거)	3	3
	물라웨어(에어 컴피 조거 레깅스)	5	5
	스컬피그(액티브 벤츄리 조거팬츠)	1	2
	안다르(에어프레시 조거핏 레깅스)	1	1
	젝시믹스(블랙라벨 시그니처 360N 라이트 조거레깅스)	1	1
폴리에스터	물라웨어(액티브 컴피 조거 팬츠)	1	4
	안다르(에어무스 조거핏 레깅스)	1	3
	STL(STL NY 뱃살커버 쿼드라이 조거팬츠)	1	3
	젝시믹스(미디움페더 인밴드 조거팬츠)	5	5

* 제품에 표시된 세탁 방법에 따라 5회 세탁함.

※ 1급에서 5급까지 평가하며, 5급으로 갈수록 흡수속도가 우수

6C8A9770B6DC40DAA5D6E054C342C54D

□ 일부 제품은 물을 흡수하지 않아 건조속도 시험이 불가해

- 건조되는 속도는 물라웨어(에어 컴피 조거 레깅스), 스컬피그(액티브 벤츄리 조거 팬츠), 젝시믹스(미디움페더 인밴드 조거팬츠) 3개 제품이 새제품 및 5회 세탁 후에도 흡수한 땀이나 물을 빠르게 건조해 상대적으로 우수하였음.
- (새제품) 5개 제품*은 새제품 상태에서 물이 스며들지 못하고 표면에 머물러 있어 건조속도 시험이 불가능**하였음.

* 데상트(여성 돌핀스킨 조거 팬츠), 안다르(에어프레시 조거핏 레깅스), 젝시믹스(블랙라벨 시그니처 360N 라이트 조거레깅스), 안다르(에어무스 조거핏 레깅스), STL(STL NY 뱃살커버 쿼드라이 조거팬츠)

** 물을 한방울 떨어뜨렸을 때, 60초 동안 물을 흡수하지 않는 시료는 건조속도 시험이 불가능함.

[건조속도 시험이 불가능한 시료(예시)]

물을 흡수하지 않음(60초 이내)



○ (5회 세탁) STL(STL NY 뱃살커버 퀵드라이 조거팬츠) 제품은 새제품 상태에서 60초 이내에 물을 흡수하지 않아 시험이 불가했으나 5회 세탁 후에는 건조속도가 상대적으로 우수하였음.

- 새제품 상태에서 시험이 불가했던 5개 제품 중 2개 제품*은 5회 세탁 후에도 물을 흡수하지 않아 건조속도 시험이 불가했음.

* 안다르(에어프레시 조거핏 레깅스), 젝시믹스(블랙라벨 시그니처 360N 라이트 조거레깅스)

- 안다르(에어무스 조거핏 레깅스)는 다른 제품과 비교하여 건조속도가 느려 상대적으로 보통으로 평가되었음.

[건조속도 시험결과]

소재구분	브랜드(제품명)	건조속도	
		새제품	5회 세탁
나일론	뉴발란스(하이텐션 조거 레깅스)	★★	★★
	데상트(여성 돌핀스킨 조거 팬츠)	-	★★
	룰루레몬(Align™ HR 조거)	★★	★★
	물라웨어(에어 컴피 조거 레깅스)	★★★	★★★
	스컬피그(액티브 벤추리 조거팬츠)	★★★	★★★
	안다르(에어프레시 조거핏 레깅스)	-	-
	젝시믹스(블랙라벨 시그니처 360N 라이트 조거레깅스)	-	-
폴리에스터	물라웨어(액티브 컴피 조거 팬츠)	★★	★★
	안다르(에어무스 조거핏 레깅스)	-	★
	STL(STL NY 뱃살커버 퀵드라이 조거팬츠)	-	★★★
	젝시믹스(미디움페더 인밴드 조거팬츠)	★★★	★★★

<기호표사> ★★★ : 우수, ★★ : 양호, ★ : 보통 - : 물을 흡수하지 않아 건조속도 시험이 불가

□ 신장회복률은 전 제품 양호 이상으로 평가

- 몸을 구부렸다 펴는 동작이 많은 요가 운동의 특성상 요가복은 늘어났다가 원래 상태로 돌아오는 신장회복률이 우수해야 형태를 잘 유지할 수 있음.
- 신장회복률을 확인한 결과, 시험대상 전 제품이 수영복의 권장기준인 90% 보다 높아 양호 이상으로 평가되었음.
- 룰루레몬(Align™ HR 조거), 안다르(에어프레시 조거핏 레깅스), 물라웨어(액티브 컴피 조거 팬츠), 안다르(에어무스 조거핏 레깅스) 4개 제품은 5회 세탁 후에도 상대적으로 우수한 신장회복률을 유지하였음.

[신장회복률 시험결과]

소재구분	브랜드(제품명)	신장회복률	
		새제품	5회세탁
나일론	뉴발란스(하이텐션 조거 레깅스)	★★★★	★★
	데상트(여성 돌핀스킨 조거 팬츠)	★★★★	★★
	룰루레몬(Align™ HR 조거)	★★★★	★★★★
	물라웨어(에어 컴피 조거 레깅스)	★★	★★
	스컬피그(액티브 벤츄리 조거팬츠)	★★	★★
	안다르(에어프레시 조거핏 레깅스)	★★★★	★★★★
	젝시믹스(블랙라벨 시그니처 360N 라이트 조거레깅스)	★★★★	★★
폴리에스터	물라웨어(액티브 컴피 조거 팬츠)	★★★★	★★★★
	안다르(에어무스 조거핏 레깅스)	★★★★	★★★★
	STL(STL NY 뱃살커버 퀵드라이 조거팬츠)	★★	★★
	젝시믹스(미디움패더 인밴드 조거팬츠)	★★	★★

<기호표시> ★★★★ : 우수, ★★ : 양호, ★ : 보통,

나 내구성

□ 봉제부위가 튼튼한 정도인 봉합강도는 제품에 따라 차이가 있어

- (파열강도) 요가복이 외부 힘에 의해 쉽게 터지거나 찢어지지 않는지를 파열강도 시험을 통해 확인한 결과, 모든 제품이 섬유제품 권장품질기준* (216N 이상)을 만족하였음.

* 한국소비자원이 자체적으로 제정·운영하는 섬유제품 품질기준 <이하 권장기준>

- (필링/스넥성) 착용 시 외부 물체와의 마찰에 의해 보풀이 발생하지 않는 정도인 필링과 울이 당겨져 외관이 손상되지 않는 정도인 스넥성 시험은 모든 제품이 권장기준(필링 3-4급 이상, 스넥성 3급 이상)을 충족하였음.
- (봉합강도) 봉합강도 시험결과, 뉴발란스(하이텐션 조거 레깅스), 물라웨어(에어 컴피 조거 레깅스) 2개 제품은 엉덩이 및 측면(허리부터 발목까지) 부위의 봉제가 모두 상대적으로 우수하였음.
 - 물라웨어(액티브 컴피 조거 팬츠)는 엉덩이 부위의 봉합강도가 튼튼해 상대적으로 우수하였음.
 - 데상트(여성 돌핀스킨 조거 팬츠), 스컬피그(액티브 벤츄리 조거팬츠) 2개 제품은 엉덩이 및 측면 부위 모두 상대적으로 보통이었음.

[파열강도/필링/스넥성 시험결과]

소재구분	브랜드(제품명)	파열강도	필링	스넥성	봉합강도	
					측면	엉덩이
나일론	뉴발란스(하이텐션 조거 레깅스)	○	○	○	★★★★	★★★★
	데상트(여성 돌핀스킨 조거 팬츠)	○	○	○	★	★
	룰루레몬(Align™ HR 조거)	○	○	○	★★	★★
	물라웨어(에어 컴피 조거 레깅스)	○	○	○	★★★★	★★★★
	스컬피그(액티브 벤츄리 조거팬츠)	○	○	○	★	★
	안다르(에어프레시 조거핏 레깅스)	○	○	○	★★	★★
	젝시믹스(블랙라벨 시그니처 360N 라이트 조거레깅스)	○	○	○	★★	★★
폴리 에스터	물라웨어(액티브 컴피 조거 팬츠)	○	○	○	★★	★★★★
	안다르(에어무스 조거핏 레깅스)	○	○	○	★★	★★
	STL(STL NY 뱃살커버 쿼드라이 조거팬츠)	○	○	○	★★	★★
	젝시믹스(미디움페더 인밴드 조거팬츠)	○	○	○	★	★★

<기호표시> ○ : 기준 이상, ★★★★ : 우수,★★ : 양호, ★ : 보통

다 색상변화 및 내세탁성

□ 일부 제품은 마찰이나 젖은 상태에서 색상이 묻어나올 수 있어

- (물건뢰도) 물에 젖은 상태에서 색상변화를 확인하는 물건뢰도 시험에서 물라웨어(액티브 컴피 조거 팬츠) 제품이 권장기준(4급 이상)보다 낮아 품질이 미흡한 것으로 나타났음.
 - 물건뢰도가 미흡한 제품은 물에 젖은 상태로 장시간 방치할 경우, 색이 쉽게 묻어나 다른 의류를 오염시킬 수 있음.
- (마찰견뢰도) 마찰에 의해 색상이 묻어나오는지 확인하는 마찰견뢰도 시험 결과, 안다르(에어무스 조거핏 레깅스), STL(STL NY 뱃살커버 쿼드라이 조거 팬츠), 젝시믹스(미디움페더 인밴드 조거팬츠) 3개 제품이 권장기준(건조건 4급 이상, 습조건 3급 이상)보다 미흡하였음.
 - 마찰견뢰도가 미흡한 제품은 마찰에 의해 함께 착용한 가방이나 속옷 등에 상대적으로 쉽게 색상이 묻어 나올 수 있음.
- (기타견뢰도 및 내세탁성) 땀이나 햇빛, 세탁에 의한 색상변화 및 세탁 후 치수 변화율은 모든 제품이 권장기준*을 충족하여 이상 없었음.

* 땀견뢰도 : 제품자체의 색변화 4급 이상, 다른 제품으로의 색 오염 3급 이상

일광견뢰도 : 4급 이상

세탁에 의한 색상변화 : 제품자체의 색변화 4급 이상, 다른 제품으로의 색 오염 3급 이상

세탁에 의한 치수변화율 : $\pm 5\%$ 이내

[색상변화 및 사용성 시험 결과]

소재구분	브랜드(제품명)	물건뢰도	마찰견뢰도	땀견뢰도	일광견뢰도	내세탁성
나일론	뉴발란스하이텐션 조거 레깅스	○	○	○	○	○
	대상트(여성 돌핀스킨 조거 팬츠)	○	○	○	○	○
	룰루레몬(Align™ HR 조거)	○	○	○	○	○
	물라웨어(에어 컴피 조거 레깅스)	○	○	○	○	○
	스컬피드(액티브 벤츄리 조거팬츠)	○	○	○	○	○
	안다르(에어프리티 조거핏 레깅스)	○	○	○	○	○
	젝시믹스블랙라벨 시그니처 360N 라이트 조거레깅스	○	○	○	○	○
폴리 에스터	물라웨어(액티브 컴피 조거 팬츠)	△	○	○	○	○
	안다르(에어무스 조거핏 레깅스)	○	△	○	○	○
	STL(STL NY 뱃살커버 쿼드라이 조거팬츠)	○	△	○	○	○
	젝시믹스미디움페더 인밴드 조거팬츠	○	△	○	○	○

○ : 기준 이상, △ : 기준 미만

라 안전성

□ 모든 제품이 관련 안전기준에 적합해

- 「전기용품 및 생활용품 안전관리법*」에 따른 안전성 및 알러지성 염료 등 추가 안전성을 확인한 결과, 모든 제품이 안전기준에 적합하였음.

* 요가팬츠는 가정용 섬유제품에 해당하며, 안전기준준수대상 생활용품임.

- '안전기준준수 부속서1 가정용섬유제품' 기준에 따라 폼알데하이드, 아릴아민, 유기주석화합물, pH를 시험한 결과 전 제품이 기준에 적합하였음.
- 해외에서 검출된 사례가 있었던 과불소화합물(PFOA)과 맨살에 닿는 제품인 점을 고려해 알러지성 염료 검출 여부를 확인하고, 브랜드 로고의 납, 카드뮴 함유량 등을 추가로 시험한 결과 시험대상 전 제품이 시험항목별 안전기준에 적합한 것으로 나타남.

[안전성 시험결과]

브랜드(제품명)	폼알데하이드	아릴아민	유기주석화합물	pH	과불소화합물	알러지성 염료	납	카드뮴
뉴발란스(하이텐션 조거 레깅스)	○	○	○	○	○	○	○	○
데상트(여성 돌핀스킨 조거 팬츠)	○	○	○	○	○	○	○	○
룰루레몬(Align™ HR 조거)	○	○	○	○	○	○	○	○
물라웨어(에어 컴피 조거 레깅스)	○	○	○	○	○	○	○	○
스컬피그(액티브 벤츄리 조거팬츠)	○	○	○	○	○	○	○	○
안다르(에어프레시 조거핏 레깅스)	○	○	○	○	○	○	○	○
제시믹스블랙라벨 시그니처 360N 라이트 조거레깅스	○	○	○	○	○	○	○	○
물라웨어(액티브 컴피 조거 팬츠)	○	○	○	○	○	○	○	○
안다르(에어무스 조거핏 레깅스)	○	○	○	○	○	○	○	○
STL(STL NY 뱃살커버 쿼드라이 조거팬츠)	○	○	○	○	○	○	○	○
제시믹스(미디움페더 인밴드 조거팬츠)	○	○	○	○	○	○	○	○

<기호표시> ○ : 기준 적합, × : 기준 부적합

마 표시사항 및 제품특징

□ 2개 제품은 표시가 부적합해

- (표시사항) 제품의 표시사항을 확인한 결과, 스컬피그(액티브 벤츄리 조거팬츠), 잭시믹스(블랙라벨 시그니처 360N 라이트 조거레깅스) 2개 제품은 ‘안전기준 준수 부속서1 가정용섬유제품’의 표시기준에 부적합하였음.

[표시사항 확인결과]

브랜드(제품명)	부적합내용
스컬피그(액티브 벤츄리 조거팬츠)	- 혼용룰 영문표시, 제조국명 영문표시, 취급상 주의사항 해외기호 사용
잭시믹스(블랙라벨 시그니처 360N 라이트 조거레깅스)	- 혼용룰 영문표시, 제조사 또는 수입자명 미표시, 제조국명 영문표시, 표시자 주소 및 전화번호 미표시

⇒ 해당 2개 업체 모두 제품표시 개선 예정임을 회신함.

- (환경성) 안다르, 데상트 2개 브랜드(3개 제품)에서 환경을 고려한 리사이클이나 친환경 인증된 포장지를 사용하였음.

[조사대상 리사이클 포장지]

데상트	안다르
	

[표시·상품정보 시험결과]

브랜드(제품명)	표시사항	환경성
뉴발란스(하이텐션 조거 레깅스)	○	-
데상트(여성 돌핀스킨 조거 팬츠)	○	리사이클 포장지 사용(친환경 인증)
롤루레몬(Align™ HR 조거)	○	-
물라웨어(에어 컴피 조거 레깅스)	○	-
스컬피그(액티브 벤츄리 조거팬츠)	×	-
안다르(에어프레시 조거핏 레깅스)	○	리사이클 포장지 사용
잭시믹스(블랙라벨 시그니처 360N 라이트 조거레깅스)	×	-
물라웨어(액티브 컴피 조거 팬츠)	○	-
안다르(에어무스 조거핏 레깅스)	○	리사이클 포장지 사용
STL(STL NY 뱃살커버 쿼드라이 조거팬츠)	○	-
잭시믹스(미디움패더 인밴드 조거팬츠)	○	-

<기호표시> ○ : 기준적합, × : 기준 부적합, - : 해당사항없음

바 무게 및 치수

□ 치수 차이가 커 신체나 디자인을 고려한 선택 필요


- (무게) 제품무게(여성용 미디움(M) 사이즈 기준)는 STL(STL NY 뱃살커버 쿼드라이 조거팬츠)이 200g으로 가장 가벼웠고 뉴발란스(하이텐션 조거 레깅스)가 291g으로 가장 무거웠음.
- (치수) 시험대상 제품별 허리둘레, 엉덩이둘레, 허벅지둘레, 밑위길이(앞), 총 길이 등을 비교한 결과, 동일한 여성용 미디움(M) 사이즈이지만 제품 및 유형*에 따라 치수의 차이가 있었음.

* 시험대상 요가팬츠는 유형에 따라 레깅스형과 팬츠형으로 나뉨.

- 엉덩이둘레는 레깅스형이 90.0 ~ 98.0cm(최대 8.0cm차이)이고 평균은 95.2cm이며, 팬츠형은 93.8 ~ 102.3cm(최대 8.5cm차이)이고 평균은 99.2cm으로 일반적으로 팬츠형의 엉덩이둘레가 더 큰 것으로 나타났음.
- 총길이는 최소 87.5 ~ 최대 99.0cm로 시험대상 간 최대 11.5cm 차이가 있는 것으로 나타남.

[치수 측정 결과(cm)]











유형	브랜드(제품명)	허리둘레*	엉덩이둘레	허벅지둘레	밑위길이(앞)	총길이
레깅스형	뉴발란스(하이텐션 조거 레깅스)	69.3	95.8	57.7	32.7	97.0
	물라웨어(에어 컴피 조거 레깅스)	68.0	98.0	60.0	35.5	99.0
	안다르(에어프레시 조거핏 레깅스)	60.6	96.2	62.0	32.9	96.0
	젝시믹스블랙라벨 시그니처 360N 라이트 조거레깅스	55.0	90.0	55.8	31.3	87.5
	안다르(에어무스 조거핏 레깅스)	62.0	96.3	61.9	34.1	93.0
	부위별 치수 차이	14.3	8.0	6.2	4.1	11.5
	레깅스형 부위별 평균	63.0	95.2	59.5	33.3	94.5
팬츠형	데상트(여성 돌핀스킨 조거 팬츠)	71.0	98.3	60.0	31.6	95.2
	룰루레몬(Align™ HR 조거)	65.2	93.8	59.9	30.1	92.7
	스컬피크(액티브 벤츄리 조거팬츠)	70.8	102.1	60.7	31.5	92.8
	물라웨어(액티브 컴피 조거 팬츠)	72.2	99.0	60.0	32.1	93.5
	STL(STL NY 뱃살커버 쿼드라이 조거팬츠)	60.9	102.3	62.0	34.9	96.3
	젝시믹스미디움페더 인밴드 조거팬츠	67.0	99.3	60.8	34.0	93.5
	부위별 치수 차이	11.3	8.5	2.1	4.8	3.7
	팬츠형 부위별 평균	67.8	99.2	60.6	32.4	94.0



* 허리둘레는 밴드를 늘리지 않고 측정

※ 시험대상 제품을 직접 측정한 것으로 업체에서 제공하는 치수와 측정위치 및 방법에 따라 다를 수 있음.

[유형별 치수 비교]

레깅스형	팬츠형
뉴발란스(하이텐션 조거 레깅스)	데상트(여성 돌핀스킨 조거 팬츠)
	
물라웨어(에어 컴피 조거 레깅스)	롤루레몬(Align™ HR 조거)
	
안다르(에어프레시 조거핏 레깅스)	스컬피그(액티브 벤츄리 조거팬츠)
	
젝시믹스(블랙라벨 시그니처 360N 라이트 조거레깅스)	물라웨어(액티브 컴피 조거 팬츠)
	
안다르(에어무스 조거핏 레깅스)	STL(STL NY 뱃살커버 쿼드라이 조거팬츠)
	
※ 시험대상 제품간 치수를 상대 비교한 것으로 제품 선택 시에는 실측한 데이터를 참고하여 선택	젝시믹스(미디움페더 인밴드 조거팬츠)
	