구분	제품사진	판매업체명 (제조업체명)	모델명	유해물질 함량(%)						표면코팅 두께(㎛) (최소 8이상, 평균 15이상)
				브롬계 난연제		프탈레이트계 가소제				
				PBB (0.1이하)	PBDE (0.1이하)	DEHP	BBP	DBP	총합* (0.1이하)	
전기 매트		㈜일월아이엔티	IW-CFS14	불검출	불검출	3.01	0.09	불검출	3.1	코팅안함
		㈜한일생명과학	HS-140	불검출	불검출	6.39	0.12	0.01	6.5	코팅안함
		㈜구들장	MH-M-100	불검출	불검출	14.10	0.10	불검출	14.2	최소값 8 **평균값 11**
		㈜삼성의료기	SSM-J1	불검출	불검출	1.16	0.03	불검출	기준 이하**	최소값 10 평균값 16
		㈜선영코리아	HS-100	불검출	불검출	0.90	0.03	불검출	0.9	**최소값 6** 평균값 17
		(유)다온	HIC201	불검출	불검출	5.26	0.11	불검출	5.4	코팅안함
		㈜한일생활과학 (㈜금강생명과학)	HI-100 (HJP-06518)	불검출	불검출	0.12	불검출	불검출	0.1 이하	**최소값 3** 평균값 16
		㈜우진의료기	WJ-0002	불검출	불검출	8.21	0.15	불검출	8.4	코팅안함
		라니앤라이프 (한화 꿈에 온 의료기)	GYS-0005	불검출	불검출	0.01	불검출	불검출	0.1 이하	최소값 14 평균값 28
		해담 (㈜홈사랑)	HSR-200	불검출	불검출	1.54	0.04	0.02	1.6	**최소값 7** 평균값 17
전기 장판		㈜보국전자	BK-F3251S	불검출	불검출	25.70	불검출	불검출	25.7	코팅안함
		㈜영광하이테크	TAU-015	불검출	불검출	6.43	0.03	불검출	6.5	코팅안함
		㈜제이원커머스	MEM-3080	불검출	불검출	9.65	0.06	불검출	9.7	코팅안함
		삼양전기산업사	SY-S	불검출	불검출	10.20	0.05	불검출	10.2	코팅안함
		㈜대원 (㈜정다운)	DW-7001 (NHI-6000)	불검출	불검출	4.92	0.02	불검출	4.9	코팅안함
		㈜신우	SW-201Y	불검출	불검출	6.06	0.02	불검출	6.1	코팅안함
		신유일전자	Y-75	불검출	불검출	6.46	0.02	불검출	6.5	코팅안함
		신일상사 (대성전자)	DS-201	불검출	불검출	6.36	0.03	불검출	6.4	코팅안함
비고		- 브롬계난연제 : 유럽연합 RoHS regulation(전기 · 전자제품 내 유해물질 사용제한 지침) 준용 - 프탈레이트계 가소제, 표면코팅 : PVC 바닥재(안전확인 안전기준 부속서 67) 준용 * KS Q 5002에 따라 수치 맺음 ** 표면코팅 기준에 충족하여 상부층 1.5% 이하, 하부층 5.0% 이하 적용								