

라텍스 토퍼 종합결과표

브랜드명	제품명	판매자명	라텍스								겉감		주8) 안 전 성	표시 사항	광고 및 인증서	라텍스 특징		주9) 표시 가격 (원)
			제조국	함유량 (천연라텍스/ 첨가제)(%)		주2) 경도 (N)	두께줄음률		주5) 색상 변화	주6) 항균도 (%)	마모 강도	주7) 색상 변화				무게 (kg)	치수 (두께* 너비*길이) (cm)	
				업체 표시	주1) 시험 결과		주3) 고온 압축	주4) 반복 압축										
게타 라텍스	에코레스트 천연라텍스 매트리스	㈜라텍스 하우스	말레이시아	94/6	93/7	80	★★	★★★★	★★	99.9 이상	○	○	○	×	○	10.8	5.6*111*201	640,000
나비드	콜롬보 천연라텍스 매트리스	㈜나비드	스리랑카	95/5	95/5	81	★★	★★★★	★★	99.9 이상	○	○	○	×	△	9.8	5.3*110*203	764,000
라텍스 명가	태국산 천연라텍스 매트리스	라텍스명가	태국	97/3	95/5	80	★★	★★★★	★	99.9 이상	○	○	○	×	△	9.2	5.4*111*202	245,000
보루네오 하우스	보루네오 원트 통몰드 천연라텍스	㈜보루네오 가구	대한민국	96/4	93/7	65	★	★★★★	★	99.9 이상	○	○	○	×	△	7.6	5.1*111*203	207,000
에몬스홀	말레이시아 천연라텍스 토퍼	㈜에몬스 가구	말레이시아	94/6	95/5	78	★★	★★★★	★★	99.9 이상	○	○	○	×	○	9.0	5.4*111*200	363,000
잠이편한 라텍스	ZMG(천연 라텍스 코어) 매트리스	㈜잠이편한 라텍스	말레이시아	95/5	95/5	92	★★	★★★★	★★★★	99.9 이상	○	○	○	×	△	9.2	5.1*112*200	543,000
비 고		주1) 업체 라텍스 함유량 품질관리 수준은 ±3% 이내임. 주2) 1N(뉴턴) ≒ 0.1kg 주3) 시험편 처음 두께의 75%를 압축 고정시켜, (70±2)℃ 온도에서 22시간 동안 방치한 후 두께 측정(KS M 6549 준용) 주4) 시험편 처음 두께의 75%를 80,000회 연속 반복 압축한 후 두께 측정(KS M 6549 준용) 주5) (100±2)℃ 온도에서 22시간 노화 후 색상차이를 측정(KS A 0063) 주6) 시험균종 : 황색포도상구균, 폐렴간균 주7) 땀건뢰도, 마찰건뢰도 주8) 라돈, 라텍스(총휘발성유기화합물, 폼알데하이드, 톨루엔), 커버(폼알데하이드, 아릴아민, pH, 유기주석화합물/노닐페놀(NP, NPEO)) 주9) 가격은 해당 업체의 홈페이지 표시가격이며, 실제 구입가격은 구입시기 및 구입장소에 따라 달라질 수 있음. ※ 브랜드 순서는 ‘가나다’ 순서이며, 본 시험 결과는 시험대상 제품에 한함.															<기호의 표시> ★★★★ (상대적으로 우수) ★★ (양호) ★ (보통) ○ (기준 적합, 이상 없음) △ (광고내용 미흡) X (기준 부적합)	