

< 붙임 3 >

리사이클 나일론 백팩 종합결과표

브랜드명	제품명 (품번)	제조국	제품사진	환경성		포장재 ¹⁾	염색성(급) ²⁾				내구성 부착 강도 ³⁾	안전성 폼알데 하이드 (겉감)	혼용률 (겉감)	표시 사항	가격(원) ⁴⁾
				겉감(나일론)			물 견뢰도	마찰 견뢰도	땀 견뢰도	일광 견뢰도					
				GRS 인증	TC										
네파	이지-에프 24L (7IE75008600000)	중국		◎	-	-	○	○	○	○	○	불검출	나일론100%	○	129,000
노스페이스	미니샷 (NM2D55A)	베트남		◎	-	-	○	○	○	○	○	불검출	겉감1 나일론100% 겉감2 폴리에스터100%	○	99,000
데상트	오리진 백팩 (SN323HBP70)	중국		-	◎	-	○	○	○	○	○	불검출	나일론100%	○	159,000
디스커버리	경량 소형 백팩 (DXBK0102NK0001)	중국		-	◎	-	○	○	○	○	○	불검출	나일론100%	○	119,000
르꼬끄 스포르티브	르하디 백팩 (QN123ABP15)	중국		◎	-	-	△	○	○	○	○	불검출	나일론100%	○	139,000
블랙야크	어스럭색 (2BYKSX1914DK999M)	인도네시아		◎	-	-	○	○	○	○	○	불검출	나일론85.3% 폴리에스터 14.7%	X (혼용률)	69,000
아디다스	엑스시티 백팩 (4CMTEBP3)	베트남		◎	◎	◎	○	○	○	○	○	불검출	겉감1 나일론100% 겉감2 폴리에스터100%	X (혼용률)	69,000
파타고니아	알트비아 팩 14L (48895N7)	베트남		◎	-	◎	○	○	○	○	○	불검출	나일론100%	○	179,000
속성	주1) 리사이클 원료 포장재 사용 주2) 물견뢰도(KS K ISO 105-E01), 마찰견뢰도(KS K 0650-1), 땀견뢰도(KS K ISO 105-E04), 일광견뢰도(KS K ISO 105-B02) 주3) KS G 3122:가방, 부착강도 시험 조건: 98N 하중의 강구를 채워 지상에서 30cm이상 되는 곳에서 10분간 방치 주4) 제품 표시 가격											[기호표시] ◎ : 리사이클 소재 증빙 -- : 해당사항 없음 ○ : 권장기준 이상, 기준 적합 △ : 권장기준 이하 x : 기준 부적합			

※ 소비자 피해가 발생하면, '소비자24 열린소비자포털(모바일 앱, www.consumer.go.kr)'을 통해 거래내역, 증빙서류 등을 갖추어 온라인 상담 또는 피해구제를 신청할 수 있다.